

Innovative Merkmale

- Wartungsfreie Konstruktion, kein Wasser nachfüllen, verschlossene Ausführung
- Gehäuseformation der Platten
- technisch reine Schwefelsäure
- auslaufsicher
- Ventil reguliert, max. interner Druck 2,5 psi
- UL 94 HB, UL 94 V0 auf Anforderung
- Gehäuse und Deckel aus ABS
- Niedrige Selbstentladung
- Kein Gefahrgut nach FAA und IATA
- In Übereinstimmung mit:
„ IEC 896-2, DIN 43534, BS 6290 Pt4 und Eurobat



Produktmerkmale

Nennspannung	6 Volt
Nennkapazität	20 Ah (C 20 bei 20°C)
Betriebsdauer (stand by)	5 Jahre design life
Betriebstemperatur	- 20 °C bis 50 °C
Gitterlegierung	Calcium / Zinn-Blei Legierung
Platten	Gitterplatten
Seperator	Mikroporöses Polymer
Aktives Material	hochreines Blei
Gehäuse und Deckel	ABS (V0 auf Anfrage)
Ladespannung	Erhaltung 2,275 +/- 0,005 V/Z bei 20 °C; zyklisch 2,35 V/Z bei 20 °C max. 2,4 V/Z ; max. Wechselstromanteil 0,05 C(A)
Elektrolyt	technisch reine Schwefelsäure im Vlies festgelegt
Gasungsventil	EPDM Silikon 1,5 bis 2 psi (10,5-14 kPa) Öffnungsdruck Wiederschließung bei 1 psi (7 kPa)
Anschlüsse	Flachpol mit M 5, Epoxidharz versiegelt
Verbinder	Verbinder, Abdeckkappen und weiteres Zubehör Auf Anfrage





Batteriehandel Zelltronik
Jahnstraße 12
72336 Balingen
Tel. +49 7433/9975-181
Fax: +49 7433/999072
Email: info@akkuangebote.de

technische Angaben


	Nennspannung typische Kapazität	6 V 20 Ah	
Abmessungen	Höhe über alles	125 mm	4,92 Inches
	Länge	157 mm	6,18 Inches
	Breite	83 mm	4,92 Inches
	Gewicht	3,21 kg	7,08 lbs

Charakteristik

Kapazität 20 °C (68 °F) bis 1,75 Volt	20 stündig	20,4 Ah
	10 stündig	19,0 Ah
	5 stündig	16,6 Ah
	2 stündig	13,3 Ah
	Innenwiderstand	9 mOhm
Kapazitätskorrektur bei Temperaturschwankungen (20 °C)	40 °C (104 °F)	103%
	20 °C (68 °F)	100%
	0 °C (32 °F)	86%
	-15 °C (5 °F)	65%
Selbstentladung 20 °C (68 °F)	Kapazität nach 1 Monat Lagerung	96%
	Kapazität nach 2 Monaten Lagerung	90%
	Kapazität nach 6 Monaten Lagerung	82%
Max. Kurzschlussstrom		600 A
Polausführung	Standard	Flachpol mit M 5
	Optional	
Ladung (Konstantspannung)	Zyklisch	2,35 - 2,40 V/Z (20-25 °C)
	Erhaltung	2,275 +/- 0,005 V/Z (20-25 °C)



T3 Terminal
Unit: mm [inches]



Konstant Entladung – Watt pro Zelle bei 20-25 °C

Entl.V pro Zelle	5 M	10 M	15 M	20 M	30 M	60 M	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	6 hr	8 hr	10 hr	20 hr
1,85	71,7	55,6	46,5	40,0	31,5	19,4	11,8	8,99	7,34	6,28	5,44	4,35	3,60	1,98
1,80	95,7	69,0	55,8	47,7	36,3	21,5	12,8	9,52	7,69	6,49	5,64	4,48	3,75	2,01
1,75	106	74,6	60,8	50,9	38,3	22,3	13,1	9,69	7,82	6,60	5,72	4,54	3,79	2,04
1,70	115	80,0	64,2	53,0	39,4	22,9	13,3	9,81	7,93	6,68	5,79	4,59	3,81	2,05
1,65	124	84,2	66,4	55,3	41,1	23,5	13,7	10,0	-	-	-	-	-	-

Konstant Entladung – Ampere bei 20-25 °C

Entl.V pro Zelle	5 M	10 M	15 M	20 M	30 M	60 M	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	6 hr	8 hr	10 hr	20 hr
1,85	38,0	29,2	24,2	20,7	16,2	9,86	5,97	4,52	3,68	3,14	2,71	2,16	1,79	0,98
1,80	51,2	36,5	29,2	24,8	18,7	11,0	6,48	4,81	3,87	3,26	2,82	2,24	1,87	1,00
1,75	57,6	39,7	32,0	26,6	19,8	11,4	6,65	4,91	3,95	3,32	2,87	2,27	1,90	1,02
1,70	63,4	43,2	34,2	28,0	20,6	11,8	6,80	5,01	4,04	3,39	2,93	2,32	1,92	1,03
1,65	70,0	46,7	36,2	29,8	21,8	12,3	7,09	5,17	-	-	-	-	-	-

Amperestunden bei 20-25 °C

Entl.V pro Zelle	1 hr	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	6 hr	8 hr	10 hr	20 hr
1,85	9,86	11,9	13,6	14,7	15,7	16,3	17,3	17,9	19,6
1,80	11,0	13,0	14,4	15,5	16,3	16,9	17,9	18,7	20,0
1,75	11,4	13,3	14,7	15,8	16,6	17,2	18,2	19,0	20,4
1,70	11,8	13,6	15,0	16,1	17,0	17,6	18,6	19,2	20,6
1,65	12,3	14,2	15,5	-	-	-	-	-	-

Batteriehandel Zelltronik
 Jahnstraße 12
 72336 Balingen
 Tel. +49 7433/9975-181
 Fax: +49 7433/999072
 Email: info@akkuangebote.de