

LONGEX

12LC-225

12V 243Ah



Bei dem LONGEX Akku 12LC-225 handelt es sich um einen AGM Akku (Blei-Vlies), der speziell für den zyklischen Einsatz konzipiert wurde. Durch den Einsatz spezieller Blei-Platten und der Verwendung eines besonderen Elektrolyts, weist der Akku eine besonders hohe Lebensdauer und Zyklenfestigkeit auf.

Anwendungsgebiete

Elektrische Rollstühle, Solaranwendung, Caravan/Marine, Hebebühnen, Reinigungsmaschinen, Golf Cars, u.v.m.







Spezifikation

Spannung	12 V
Kapazität	243 Ah (bei 20 Std. Entladung bis zu einer Schlussspannung von 1,8V pro Zelle)
Zellenzahl	6
Gewicht	ca. 65 kg
Max Strom	2250 A (5 sec.)
Innerer Widerstand	ca. 3,7m Ω
Temperaturbereiche	Entladung: -20°C – 60°C Ladung: 0°C – 50°C Lagerung: -20°C – 60°C
Normale Arbeitstemperatur	25°C ± 5°C
Selbstentladung	Kann mehr als 6 Monate gelagert werden bei ca. 25°C. Die Selbstentladung beträgt weniger als 3% pro Monat bei 25°C. Die Batterien sollten vor der Verwendung geladen werden.
Anschlüsse	F14 (Schraubanschluss M8)
Gehäuse	A.B.S. (UL94-HB)

Abmessung


522 mm Länge x 240 mm Breite x 223 mm Höhe




Entladeverhalten bei konstantem Strom: A (25°C)

F.V / Zeit	5 Min.	10 Min.	15 Min.	30 Min.	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.	5 Std.	8 Std.	10 Std.	20 Std.
9.60V	613.3	459.4	387.8	235.8	146.3	87.5	60.5	49.6	40.6	27.9	23.6	13.0
10.0V	595.5	437.1	379.8	231.9	145.6	86.9	60.3	49.3	40.3	27.7	23.4	12.8
10.2V	577.9	421.7	373.9	229.8	144.2	86.2	59.8	49.1	40.1	27.5	23.2	12.5
10.5V	518.9	389.1	356.0	224.1	142.9	85.5	59.6	48.7	39.6	27.3	23.0	12.3
10.8V	468.4	354.8	328.1	214.2	139.5	84.0	57.9	47.5	38.9	26.8	22.7	12.1
11.1 V	399.9	317.1	294.3	200.7	132.5	80.3	55.4	45.2	37.2	25.7	22.0	11.3

Eigenschaften im zyklischen Betrieb



Selbstentladungseigenschaften



Kapazität in Abhängigkeit von der Temperatur

Batterietyp		-20°C	-10°C	0°C	5°C	10°C	20°C	25°C	30°C	40°C	45°C
GEL Batterie	6V & 12V	50%	70%	83%	85%	90%	98%	100%	102%	104%	105%
	2V	60%	75%	85%	88%	92%	99%	100%	103%	105%	106%
AGM Batterie	6V & 12V	46%	66%	76%	83%	90%	98%	100%	103%	107%	109%
	2V	55%	70%	80%	85%	92%	99%	100%	104%	108%	110%

Akku laden mindestens alle sechs Monate (bei einer Lagerung von ca. 25°C)

Konstante Spannung (V)	-0.2C x 2h + 2.4-2.45V/Cell x 24h, max. Current 0.3CA
Konstanter Strom (A)	-0.2C x 2h + 0.1CA x 12h
Schnelligkeit	-0.2C x 2h + 0.3CA x 4.0h

Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Stand April 2011.



Zelltronik / Akkus - Batterien - Ladetechnik

Inhaber: Thomas Uliczka, Fürstenstraße 4, 72336 Balingen
 Tel.: +49- (0)7433 9993646, Fax: +49- (0)7433 9990972
 www.akkuangebote.de, www.bleiakku.info